



910-01

Apprêt bitumineux pénétrant

Propriétés physiques : Conforme à la norme de l'ONGC 37-GP-9M

- Couleur	Noir	- Température de service (côté enduit)	-30°C à 85°C (-22°F à 185°F)
- Teneur en solides	37 % (environ)	- Température d'application	Peut être appliqué à basse température
- Poids	0,87 kg/L (environ) (8,7 lb/gal) [7,2 lb/gal US]	- Inflammabilité	Combustible
- Pouvoir couvrant	2-10 m ² /L (100 à 500 pi ² /gal) selon la porosité de la surface	Avant séchage	Brûle
- Temps de séchage	À 50 % H.R. 20°C sur substrat sec	Sec	
Sec au toucher	1 heure		
Complètement sec	8 à 24 heures		

Description

Bakor 910-01 est un apprêt pénétrant de bonne qualité, dont la consistance permet l'application à la brosse à soie douce ou au pulvérisateur.

Utilisations

Sert à apprêter ainsi qu'à sceller les surfaces poussiéreuses et absorbantes afin d'améliorer l'adhérence des enduits et finis bitumineux. Sert également d'apprêt pour l'isolant thermique, le béton, la maçonnerie, le gypse, l'amiante, les feutres bitumineux pour toiture et autres surfaces semblables.

Restrictions

Éviter d'utiliser là où l'odeur des solvants risque d'altérer les aliments et autres produits fragiles. Ne pas appliquer sur les enduits en goudron de houille. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées.

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être sèches et exemptes de poussière, saletés, graisse et autres particules étrangères. L'apprêt **910-01** peut être dilué jusqu'à 20 % en lui ajoutant de l'essence sans plomb.

Application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Protéger le produit fraîchement appliqué de la flamme nue et de la proximité des travaux de soudage.

Nettoyage

Utiliser des essences minérales.

Mise en garde

Contient des solvants inflammables. Prendre les précautions d'usage contre les incendies. Interdire de fumer et de souder sur les lieux de travail. Éloigner de la chaleur et de la flamme nue. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Refermer les contenants après usage. Dangereux si ingéré. < >